



## CERA PARA PISO A BASE CALIENTE



### Componentes

- Cera Licowax
- Movilit
- Formol
- Agua

### Cantidad

400 gr.  
100 gr.  
20 gr.  
9,5 lts.

### Proceso:

- 1) Hervir 2 litros de agua, sin sacar del fuego se le agrega la cera licowax y se sigue hirviendo (5 a 8 minutos más) hasta que la misma se disuelva completamente.
- 2) Diluir el movilit y el formol en 8 litros de agua natural.
- 3) Seguidamente se le agrega la cera derretida en los 2 litros y revolver hasta homogenizar completamente.

**Obs.:** 1) Se le puede agregar colorante (especial para cera)  
2) También se le puede adicionar la esencia (para desodorante de ambiente)

## CERA PARA PISO BASE FRÍA

### Componentes

- Cera líquida
- Esencia
- Colorante
- Agua

### Cantidad

2 litros  
100 ml.  
5 grs.  
8 Litros

### Proceso:

- 1) Mezclar los dos litros de cera líquida con 8 litros de agua hasta homogenizar bien el preparado.
- 2) Agregar la esencia y el colorante a gusto.

**Obs.:** 1) Si se quiere obtener mayor brillo agregar **50 a 100 gramos** de **movilit**

